

X-WHITE Lehmfeinputz

Tierrfino **X-WHITE** ist ein feiner Lehmputz mit einem hohen Weißgrad für die Gestaltung von Wänden und Decken im Innenbereich.

Produkt

Leicht aufzutragender, Lehmfeinputz mit natürlichen Bindemitteln

Zusammensetzung

verschiedene Arten von Ton und Sand, Stärke

Farbtöne

Weiß. Durch Zugabe von Pigmenten oder Mischen mit Tierrfino **DURO** kann das Farbspektrum erweitert werden. Aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe können Farbabweichungen zwischen verschiedenen Chargen auftreten. Für besondere Effekte können Tierrfino Zuschläge **effekt** beigemischt werden.

Gebindegrößen + Ergiebigkeit

Gebinde	Einheit	Ergiebigkeit*	Verbrauch*
Beutel	1 kg	0,3m ²	1,7kg/m ²
Eimer	6 kg	1,8 m ²	
Eimer	20 kg	6 m ²	
Big Bag	0,5 t	150m ²	
Big Bag	1 t	300 m ²	

*variiert je nach Untergrund, bezieht sich auf eine Auftragsstärke von 1 mm zweilagiger Auftrag von je 1 mm notwendig.

Lagerung + Haltbarkeit

Kühl und trocken lagern. Tierrfino **X-WHITE** ist im gut verschlossenen Eimer und im trockenen Zustand 5 Jahre haltbar. Angemischt kann das fertige Produkt noch 4 Tage lang verarbeitet werden

Werkzeuge

Quirl (Stabmixer), Venezianer Kelle, Glättkelle, Schwamm, Kokos- oder Rosshaarhandfeger, Eimer, Kübel, Schutzbrille, Schutzhandschuhe

Anrühren

Mischen Sie 1 kg **X-WHITE** mit 0,35 Liter Wasser und rühren Sie mit dem Quirl für ca. 5 Minuten bis eine

homogene Masse entsteht. Nach 30 Minuten erneut durchrühren und bei Bedarf Wasser hinzufügen.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und rau genug für die mechanische Haftung sein. Entfernen Sie Tapeten- und Farbreste. Glatte Untergründe mit Tierrfino Haftlehm oder Haftgrund **contact** oder **contact extra** vorbehandeln. Stark saugende Untergründe vor dem Auftrag mit etwas Wasser anfeuchten, um eine längere Verarbeitungszeit und gute Haftung zu gewährleisten. Mit **BASE** Haftlehm oder Haftgrund behandelte Untergründe dürfen nicht vorgesenst werden. Bei kritischen Untergründen muss immer eine Antragsprobe in ausreichender Größe angelegt werden. Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5°C betragen.

Verarbeitung

Gefilzte Oberfläche

Die erste Schicht **X-WHITE** nicht dicker als 1,5 mm mit einer Glättkelle aufziehen und komplett durchtrocknen lassen. Danach kann die zweite Schicht (max. 1,5 mm) aufgezogen werden. Um mit dem Filzen fortzufahren ist es wichtig, dass die zweite Lage handtrocken und nicht mehr klebend ist. Reiben/filzen Sie die Oberfläche nun mit einem leicht feuchten Schwammbrett ab.

Geglättete Oberfläche

Die erste Schicht max. 1,5 mm dick aufziehen und komplett durchtrocknen lassen. Dann kann die zweite Schicht (max. 1,5 mm) aufgezogen werden. Diese wird direkt im Anschluss mit einem venezianischen Edelstahlglätter, mit abgerundeten Kanten geglättet.

Die letzten Arbeitsschritte, das Nachwaschen und Abfeigen sind bei beiden Verarbeitungsvarianten notwendig. Nach der vollständigen Trocknung die Oberfläche mit einem nebelfeuchten Schwammbrett abreiben um den Tonschleier zu entfernen. Abschließend mit einem Kokos- oder Rosshaarhandfeger die gesamte Oberfläche abfeigen um die letzten losen Teilchen zu lösen.

Reparaturanleitung

Die zu reparierende **X-WHITE** Fläche muss über einen längeren Zeitraum (ca. 30-40 Min.) mittels einer Drucksprühpumpe befeuchtet werden. Das Anfeuchten sollte 5-7 Mal wiederholt werden.

Ist der **X-WHITE** dann soweit angelöst, kann die Oberfläche mit einem Schwammbrett neu überfilzt/strukturiert werden. In den Bereichen, wo der **X-WHITE** eine starke Beschädigung aufweist, kann neues Material aus der gleichen Charge aufgetragen werden. Der weitere Arbeitsablauf erfolgt dann wie in der Putzvariante 1 oder 2.

■ Trockenzeiten

Unter normalen Witterungsbedingungen (20°C, 60% relative Luftfeuchte) trocknet **X-WHITE** zwischen 4 Stunden und 4 Tagen. Um Haarrisse zu vermeiden darf die Trocknung nicht beschleunigt werden. Mit Stroh gemischter **X-WHITE** sollte nicht länger als eine Woche feucht gehalten werden.

■ Reinigung der Werkzeuge

Sämtliche Werkzeuge lassen sich mit Wasser und falls nötig einer milden Seifenlauge reinigen. Angetrocknetes Material vorher einweichen.

■ Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

■ Achtung

Ungefährliches Produkt. Das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen wird aus Sicherheitsgründen empfohlen. Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten! **Für Kinder unerreichbar lagern!**

■ Anmerkung

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.

Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden.

den. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden.

■ Version

November 2023

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Tierrfino direkt oder im Internet: www.tierrfino.de

■ Herausgeber



Dornierweg 4-6
48155 Münster
0251-60990-0
info@mtm-baustoffe.de