

BETON-LOOK Lehmdesignspachtel

Tierrfino **BETON-LOOK** ist ein dekorativer Lehmputz für Wände und Decken in Innenräumen. Das Produkt ist dem Beton sehr ähnlich und hat drei Grundausführungen: matt, glänzend und glänzend mit Tierrfino **protect**.

Produkt

dekorativer Lehmputz in Betonoptik

Zusammensetzung

verschiedene Arten von Lehm, Sand und pflanzliche Stärke

Farbtöne

Betongrau

Gebindegrößen + Ergiebigkeit

Gebinde	Einheit	Ergiebigkeit*	Verbrauch*
Beutel	1 kg	1 m ²	1 kg/m ²
Sack	4 kg	4 m ²	
Sack	15 kg	15 m ²	

*Die Angaben beziehen sich auf einen einmaligen, gleichmäßig gespachtelten Auftrag von 0,5 mm und können je nach Untergrund und Auftragsstärke variieren.

Lagerung + Haltbarkeit

An einem trockenen Ort lagern. In trockenem Zustand ist Beton-Look mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Werkzeuge

Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Kübel, Quirl, Japankelle Edelstahl und Acryl

Anrühren

Für 1 kg Pulver werden 0,5 l Wasser benötigt. Wassermenge vorher in einen Anmischeimer füllen. Pulver bei laufendem Rührquirl langsam ins Wasser einstreuen. Anschliessend mit hoher Drehzahl 5 Minuten mischen. Den angemischten Putz 15 Minuten quellen lassen, dann nochmals 5 Minuten mit hoher Drehzahl zu einer homogenen Masse durchrühren.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und rau genug für die mechanische Haftung sein. Entfernen Sie Tapeten- und Farbreste. Glatte Untergründe mit **BASE** Haftlehm oder Haftgrund **contact fine** oder **contact extra** vorbehandeln. Stark saugende Untergründe

vor dem Auftrag mit etwas Wasser anfeuchten, um eine längere Verarbeitungszeit und gute Haftung zu gewährleisten. Mit **BASE** Haftlehm, **contact fine** oder **contact extra** behandelte Untergründe dürfen nicht vorgewässert werden. Bei kritischen Untergründen muss immer eine Antragsprobe in ausreichender Größe angelegt werden. Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5°C betragen.

Verarbeitung

BETON-LOOK wird mit einem Japan Acrylglätter 0,25 - 0,5 mm je Schicht (bei Spezialeffekten andere Schichtstärken und anderer Verbrauch) deckend und in der gewünschten Stärke aufgetragen.

Nach dem Durchtrocknen der aufgetragenen 1. Lage tragen Sie die 2. Schicht mit einem Japan Acrylglätter auf. Nach kurzer Standzeit (ca. 2 - 5 Min.) ist die Oberfläche mit dem gleichen Glätter drucklos in alle Richtungen nachzuglätten und weiter zu verdichten. Der **BETON-LOOK** kann um unterschiedliche Strukturen zu erhalten in mehreren Schichten aufgetragen werden.

Damit der **BETON-LOOK** einen höheren Glanzgrad erhält, kann mit einem Japan Acryl- oder Japan Edelstahlglätter die fertige, noch leicht feuchte Oberfläche, drucklos nachgespachtelt werden. Sollte die Oberfläche zu schnell antrocknen, kann die zu bearbeitende Fläche mit einer Drucksprühflasche leicht angefeuchtet werden.

Reparaturanleitung

Befeuchten Sie den Bereich um die Schadstelle, bis der Lehm leicht aufgeweicht ist. Füllen Sie die Schadstellen mit Tierrfino **BETON-LOOK** auf und tragen Sie die gleiche Textur und Oberfläche wie auf der übrigen Fläche auf. Auf Grund einer veränderten Tiefenwirkung ist ein farblicher Unterschied nicht zu vermeiden

Trockenzeiten

Unter normalen Bedingungen (+20 °C und 60% relative Luftfeuchte) ist Tierrfino **BETON-LOOK** zwischen 2 und 24 Stunden trocken. Die Trocknung sollte nicht beschleunigt werden, damit das Bindemittel besser aushärten kann.

Reinigung der Werkzeuge

Sämtliche Werkzeuge lassen sich mit Wasser und falls nötig einer milden Seifenlauge reinigen. Angetrocknetes Material vorher einweichen.

■ Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

■ Achtung

Ungefährliches Produkt. Das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen wird aus Sicherheitsgründen empfohlen. Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten! **Für Kinder unerreikbaar lagern!**

■ Anmerkung

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.

Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden.

■ Version

November 2023

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Tierrfino direkt oder im Internet: www.tierrfino.de

■ Herausgeber



Dornierweg 4-6
48155 Münster
0251-60990-0
info@mtm-baustoffe.de