

T-PAINT Lehmstreichputz

Tierrfino **T-PAINT** Lehmstreichputz ist gleichzeitig Farbe und Putz, eine aus Sand, Lehm und Stärkemehl bestehende Strukturfarbe für Wände und Decken im Innenbereich. **T-PAINT** ist von Natur aus antistatisch. **T-PAINT** lässt sich sehr leicht ausbessern und reinigen. **T-PAINT** verkürzt durch die grobe Struktur die Nachschallzeit von Geräuschen im Raum.

Produkt

Lehmstreichputz

Zusammensetzung

Sand, Lehm, und Stärkemehl

Farbtöne

T-PAINT wird in acht Standardfarben geliefert. Dover-Weiß, Delphi-Weiß, Römisch-Ocker, Nassau-Orange, Djenné-Rot, Ayers-Rock, Iquitos-Grün und Gomera-Grau. Die Farbpalette lässt sich durch Mischen der Tierrfino Grundfarben oder durch die Zugabe von Tierrfino **pigment** erweitern.

Gebindegrößen + Ergiebigkeit

Gebinde	Einheit	Ergiebigkeit*	Verbrauch*
Beutel	1 kg	1,4m ²	0,7 kg/m ²
Eimer	6 kg	8,5 m ²	
Eimer	12,5 kg	17,8m ²	

*Die Angaben beziehen sich auf einen einmaligen, gleichmäßigen Auftrag und können je nach Untergrund variieren.

Lagerung + Haltbarkeit

Trocken, kühl und frostfrei lagern. **T-PAINT** ist in trockenem Zustand 3 Jahre haltbar. Gemischt mit Stroh und Wasser ist **T-PAINT** ca. eine Woche lang haltbar.

Werkzeuge

Quast, Pinsel oder Rolle

Anrühren

Unter ständigem Rühren 1 kg **T-PAINT** in 0,5 Liter Wasser geben, bis eine homogene Masse entstanden ist. Nach einer Standzeit von 10 Minuten nach Bedarf Wasser zugeben und gut durchrühren.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, absorbierend, staub- und fettfrei sein. Vielfarbige, unregelmäßig absorbierende

und glatte Untergründe mit Tierrfino **contact fein** oder **contact extra** vorbehandeln. Zu den glatten und nicht absorbierenden Untergründen zählen z.B.: MDF, lackiertes Holz, Masonite, Plastik, Latexfarben, Tadelakt. Diese Oberflächen anschleifen und mit Tierrfino **contact fein** oder **contact extra** vorbehandeln. Da Tierrfino **T-PAINT** als dünne Schicht aufgetragen wird, kann die Struktur des Untergrundes sichtbar bleiben. Wenn die Struktur des Untergrundes nicht gewünscht ist oder optimale Eigenschaften erreicht werden sollen, empfiehlt sich, die Wand zuvor mit Tierrfino **BASE** oder Tierrfino **KALK** zu verputzen

Verarbeitung

T-PAINT kann mit einem Quast, Pinsel oder Rolle und einer Glättkelle aufgetragen werden. Je mehr Wasser dem Material zugefügt wird, um so dünner ist die aufgetragene Materialschicht. Eine dünne Konsistenz bietet sich vor allem bei der Verarbeitung mit der Rolle an. Beim Auftrag mit dem Pinsel oder dem Quast den **T-PAINT** in gewünschter Struktur und Stärke aufgetragen und trocknen lassen. Für eine gleichmäßige Kornstruktur kann eine zweite Lage aufgetragen werden. Wird der **T-PAINT** mit der Glättkelle aufgetragen, so muss das Material in Kornstärke aufgetragen werden und im Anschluss mit dem Pinsel oder Flächenstreicher egalisiert/verteilt werden. In der gewünschten Struktur aufgetragen und trocknen lassen. Nach dem Trocknen erkennt man die Deckkraft und es kann eventuell eine zweite Schicht aufgetragen werden. Wenn der **T-PAINT** trocken ist, muss er mit einem leicht feuchten Schwamm vorsichtig abgewischt werden. **T-PAINT** sofort danach vorsichtig mit einem Kokos- oder Pferdehaarhandfeger abfegen. Dieser letzte Arbeitsgang bringt den Glanz des Sandkornes zum Vorschein.

Bei Zugabe von Tierrfino pigment

Vorab die ausgewählte und abgewogene Menge Tierrfino **pigment** min. 1 Stunde in Wasser einsumpfen lassen und wiederholt aufrühren. Je länger die Pigmente eingesumpft werden desto besser lösen sie sich im Produkt. Die eingesumpften Pigmente ins Anmachwasser geben und den **T-PAINT** bis zur gewünschten Konsistenz mischen. Wichtig: durch unterschiedliche Konsistenzen kann es zu Farbabweichungen kommen. Maximale Zugabemenge von Tierrfino **pigment**: 8% nicht überschreiten.

■ Reparaturanleitung

Eine entsprechende Menge **T-PAINT** anmischen und auf die zu reparierende Stelle aufstreichen.

■ Trockenzeiten

Unter normalen Witterungsbedingungen (20 °C, 60 % relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 4 bis 10 Stunden zu veranschlagen. **T-PAINT** ist nach 10 Tagen ausgehärtet.

■ Reinigung der Werkzeuge

Sämtliche Werkzeuge lassen sich mit Wasser und falls nötig einer milden Seifenlauge reinigen. Angetrocknetes Material vorher einweichen.

■ Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

■ Achtung

Ungefährliches Produkt. Das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen wird aus Sicherheitsgründen empfohlen. Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten! **Für Kinder unerschbar lagern!**

■ Anmerkung

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.

Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden.

■ Version

November 2023

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Tierrfino direkt oder im Internet: www.tierrfino.de

■ Herausgeber



Dornierweg 4-6
48155 Münster
0251-60990-0
info@mtm-baustoffe.de