



Trocknungsprotokoll

Tierrfino Trocknungsprotokoll

nach Dachverband Lehm

Zweck	Durch ein Trocknungsprotokoll wird die ordnungsgemäße Trocknung von Tierrfino Lehmputen kontrolliert und dokumentiert. Unter anderem wird damit temporäre Schimmelerscheinung auf den feuchten Oberflächen verhindert oder minimiert.
Anwendung	Ein Trocknungsprotokoll soll geführt werden, wenn - Schichtdicken von mehr als 1,5 cm trocknen müssen - Putzschichten auf schlecht saugenden Untergründen (z.B. Beton) aufgebracht werden - Baustellen eine hohe Luftfeuchte (z.B. nach Estricheinbau) aufweisen. Bei allen mehr als dünnlagigen Aufträgen (>3 mm Dicke) wird die Führung des Austrocknungsprotokolls empfohlen.
Trocknungsmaßnahmen	Querlüftung oder maschinelle Bautrocknung. Die Maßnahmen sind von den am Bau Beteiligten abzustimmen und im Protokoll zu beschreiben (z.B. „8 Fenster ununterbrochen geöffnet, 2 Türen 10 Std. pro Tag geöffnet“ oder „ununterbrochener Einsatz von zwei Kondenstrocknern, Fenster und Türen geschlossen“). Die Maßnahmen sind so zu wählen, dass alle verputzten Flächen möglichst gleichmäßig erfasst werden. Vorsicht: Ein massiver Einsatz von maschineller Bautrocknung (Trocknungsgeräten) kann Spannungsrisse im Putz verursachen!
Verantwortlicher Protokollführer	Das Trocknungsprotokoll soll von einer Person mit ausreichender Sachkenntnis und Fachkunde geführte werden. Dies kann der bauüberwachende Architekt, der ausführende Handwerker, der Baueigentümer oder eine andere geeignete Person sein.
Protokollführung	Die Baustelle und damit die Trocknung soll in regelmäßigen, abzustimmenden Zeitabständen von max. 48 Stunden kontrolliert werden. Dabei werden die Einhaltung der Trocknungsmaßnahmen, sowie der Trocknungsfortschritt (z.B. „zügige Trocknung, erste helle Stellen“) dokumentiert. Bei Abweichung von den abgestimmten Trocknungsmaßnahmen sollen die Beteiligten unverzüglich informiert werden, damit Abhilfe geschaffen werden kann.
Vergütung	Die Vergütung der Protokollführung ist abzustimmen.

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jedem Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.

Tierrfino Trocknungsprotokoll

nach Dachverband Lehm

Trocknungsprotokoll nach Dachverband Lehm

Für BV:

Zeitabstand Kontrolle	Protokollführer	Abgesprochenen Trocknungsmaßnahme

Datum / Uhrzeit	Einhaltung der Trocknungsmaßnahmen	Abgesprochenen Trocknungsmaßnahme