

DURO Lehmfeinputz

Tierrfino **DURO** ist ein exklusiver Lehmfeinputz aus Sand, Ton und pflanzlicher Stärke. Ton und Stärke sind die Bindemittel im **DURO**. Die Zugabe von Marmorkorn sorgt für feine Lichtreflexionen an der Oberfläche und verleiht dem **DURO** seine individuelle Struktur. Tierrfino **DURO** ist in 8 Grundfarben lieferbar. Die Farben sind untereinander mischbar, wodurch ein breites Farbspektrum der mediterranen Farbwelt erreicht wird. Die Zugabe von Pigmenten ist eine weitere Möglichkeit die Farbvielfalt des Tierrfino **DURO** zu erweitern.

Produkt

Lehmfeinputz mit reflektierendem Marmorkorn

Zusammensetzung

Sand, Ton, Stärke, pflanzliche Stärke, Marmorkorn

Farbtöne

Tierrfino **DURO** wird in acht Standardfarben geliefert: Dover-Weiß, Delphi-Weiß, Römisch-Ocker, Nassau-Orange, Djenné-Rot, Ayers-Rock, Iquitos-Grün und Gomera-Grau. Die Farbpalette lässt sich durch Mischen der Tierrfino Grundfarben oder durch die Zugabe der Tierrfino Pigmente erweitern.

Gebindegrößen + Ergiebigkeit

Gebinde	Einheit	Ergiebigkeit*	Verbrauch*
Beutel	1 kg	0,3m ²	3,3 kg/m ²
Eimer	6 kg	1,8 m ²	
Eimer	20 kg	6 m ²	
Big Bag	0,5 t	150 m ²	
Big Bag	1 t	300 m ²	

*Die Angaben gelten für eine Putzstärke von 2 mm und könnten je nach Untergrund und Auftragsart variieren.

Lagerung + Haltbarkeit

DURO ist im trockenen Zustand 3 Jahre haltbar. Getrockneter **DURO** kann durch Einsumpfen in Wasser reaktiviert werden. Reste von **DURO** können im Garten entsorgt werden. **DURO** einmal mit Pflanzenfasern gemischt ist nass max. 1 Woche haltbar, ohne Pflanzenfasern ist er ca. 2 Wochen haltbar.

Werkzeuge

Kübel, Quirl (Stabmixer), Kelle, Glätter, Schwamm, Kokos oder Pferdehaarhandfeger

Anrühren

Mischen Sie 1 kg **DURO** mit ca. 0,3 Liter Wasser. Geben Sie das Wasser in einen sauberen leeren Eimer und streuen Sie anschließend das Tierrfino **DURO** Pulver in das Anmachwasser ein. Rühren Sie das Material mit einem Rührquirl zu einer homogenen Masse an. Nach einer Standzeit von ca. 30 Minuten nochmals gründlich durchrühren.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, absorbierend, staub- und fettfrei sein. Vielfarbige und glatte Untergründe mit Tierrfino **contact fein** oder **contact extra** vorbehandeln. Zu den glatten und nicht absorbierenden Untergründen zählen z.B.: MDF, lackiertes Holz, Masonite, Plastik, Latexfarben und Tadelakt. Diese Oberflächen anschleifen und mit Tierrfino **contact fein** oder **contact extra** vorbehandeln. Als idealer Untergrund für den **DURO** empfehlen sich die Produkte **BASE** und **KALK**. Bei „kritischen Untergründen“ muss immer eine Antragsprobe in ausreichender Größe angelegt werden.

Verarbeitung

Den Untergrund gleichmäßig vornässen, um Staubpartikel zu binden und um die Verarbeitungszeit bei saugenden Untergründen zu verlängern. Bei Untergründen, die mit Tierrfino **contact fein** oder **contact extra** vorgestrichen sind, nicht vornässen. Die ideale Putzstärke liegt bei 1-2 mm. Ein Auftrag bis 3 mm ist Untergrund abhängig möglich. **DURO** ist mit der Kelle, einem Kunststoffglätter oder einem Japanglätter aufzutragen.

Putzvariante gefilzt

Wie im „Putzauftrag“ beschrieben, den **DURO** aufziehen. Wenn die Schicht nach dem Antrocknen (je nach Untergrund und Klima ca. 10 Min. bis 4 Std.) handtrocken und nicht klebend ist, wird der **DURO** mit einem nassen Schwammbrett gerieben. Dabei wird die **DURO**-Oberfläche vollständig geschlossen und endgültig modelliert. Danach muss der **DURO** komplett durchtrocknen.

Putzvariante geglättet

Wie im „Putzauftrag“ beschrieben, den **DURO** aufziehen. Wenn die Schicht nach dem Austrocknen (je nach Untergrund und Klima ca. 10 Min. bis 4 Std.) handtrocken und nicht klebend ist, wird der **DURO** mit einem nassen Schwammbrett gerieben und mit einem abgerundeten Edelstahlglätter geglättet. Danach muss die **DURO** Oberfläche komplett durchtrocknen. Ein zweilagiger Auftrag in Kornstärke, frisch in frisch ist auch möglich.

Bei beiden Varianten ist zum Abschluss die durchgetrocknete **DURO** Fläche mit einem leicht feuchten Schwammbrett ohne Druck abzuwischen. Damit werden die nicht ausreichend gebundenen Körner entfernt und die Farbigkeit der Zuschläge sowie das reflektierende Marmorkorn werden frei gelegt. Im Anschluss die **DURO** Oberfläche mit einem Kokos- oder Pferdehaarhandfeger abfegen, damit das letzte ungebundene Korn abfällt. Dieser Arbeitsgang kann nach Belieben mehrmals wiederholt werden.

Reparaturanleitung

Die zu reparierende **DURO** Fläche muss über einen längeren Zeitraum (ca. 30-40 Min.) mittels einer Drucksprühpumpe befeuchtet werden. Das Anfeuchten sollte 5-7 Mal wiederholt werden. Ist der **DURO** dann soweit angelöst, kann die Oberfläche mit einem Schwammbrett neu überfilit/strukturiert werden. In den Bereichen, wo der **DURO** eine starke Beschädigung aufweist, kann neues Material aus der gleichen Charge aufgetragen werden. Der weitere Arbeitsablauf erfolgt dann wie in der Putzvariante 1 oder 2.

Trockenzeiten

Unter normalen Witterungsbedingungen (20 °C, 60 % relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 1 bis 4 Tagen/ bei 2 mm Putzdicke zu veranschlagen.

Reinigung der Werkzeuge

Sämtliche Werkzeuge lassen sich mit Wasser und falls nötig einer milden Seifenlauge reinigen. Angetrocknetes Material vorher einweichen.

Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben.

Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

Achtung

Ungefährliches Produkt. Das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen wird aus Sicherheitsgründen empfohlen. Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten! **Für Kinder unerreichbar lagern!**

Anmerkung

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.

Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden.

Version

November 2023

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Tierrfino direkt oder im Internet: www.tierrfino.de

Herausgeber



Dornierweg 4-6
48155 Münster
0251-60990-0
info@mtm-baustoffe.de